

Fiche technique (valable à partir du lot # 80000)

Huile de finition KUNOS N° 240

nouvelle qualité

N correspond à **LIVOS neutre** pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

Destination	En intérieur, pour la finition de surfaces pré-huilées avec des produits de la gamme LIVOS telles que plans de travail, meubles en bois massif, parquets et escaliers ainsi que bois brossés ou profilés.
Caractéristiques	Après le polissage, surface hydrofuge satinée. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Sans composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9.
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, composants isoaliphatiques, cire micronisée, huile de ricin deshydrogénée, sucre aminé deshydrogéné et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).
Teinte	002 Incolore.
Application	Appliquer 1 à 2 couches au pinceau ou au tampon (sur de grandes surfaces à la machine mono-disque et disque de feutre) à une température ambiante supérieure à 18°C.
Rendement	Faire un essai pour déterminer le rendement exact. A titre indicatif : env. 100 m ² au litre, soit 10 ml / m ²
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 16-24 heures. Dureté à cœur de la finition obtenue au bout de 4 semaines. En cas de températures plus élevées, le délai de séchage sera plus court, polir donc plus tôt. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, le délai de séchage sera plus long.
Densité	Environ 0,85 g / ml.
Précautions d'emploi	Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés d'Huile de finition KUNOS N° 240, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et transformé n'est pas autoinflammable. P102 Conserver hors de la portée des enfants. P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Des produits entamés réagissent avec de l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d'une peau et d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

Conseils d'application

Huile de finition KUNOS N° 240

Plan de travail, Escalier Préparation :

La surface déjà huilée doit être sèche, propre et exempte de poussières.

Dans le cas d'éventuelles taches d'eau, les égrener au papier fin (grain 320) et passer à ces endroits 1 à 2 fois le produit initial utilisé jusqu'à obtention du même degré de brillance que sur le reste de la surface.

Application :

Enlever la peau qui a pu se former sur le produit entamé et ensuite remuer bien. Faire un essai préalable.

Passer grassement de l'Huile de finition KUNOS N° 240 et essuyer avec un chiffon non pelucheux au bout de 5 minutes.

Si nécessaire, possibilité le lendemain (après un délai de séchage de 16h) de repasser une 2^{ème} couche sur toute la surface et faire pénétrer en polissant au bout de 5 minutes.

Parquet

Sur les parquets présentant une brillance homogène, répartir l'Huile de finition KUNOS N° 240 goutte par goutte sur la surface (1 cuil. à soupe = 5-8 g/ m²). Faire pénétrer aussitôt en polissant avec un pad non abrasif (par ex. beige ou en feutre) qui doit être humidifié d'huile ou à la machine mono-disque en utilisant un disque de polissage. Eviter la formation de stries, contrôler à contre-jour.

Répéter l'opération en cas de nécessité après un délai de séchage de 16 heures.

Nettoyage et Entretien

Pour l'entretien courant, ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l'eau et passer la serpillière humidifiée (et non mouillée). Après 4 ou 5 nettoyages avec TRENA N° 556, utiliser pour le nettoyage humide de l'Entretien Meubles & Sols GLANOS N° 559 à la place de TRENA.

Pour un entretien à l'huile, passez de l'Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862 au chiffon en règle générale 1 à 2 fois par an si la surface est devenue terne.

Conseils d'utilisation

Pour huiler les surfaces en bois brossé ou en bois profilé avec des machines spéciales, utiliser l'Huile de finition KUNOS N° 240 non seulement en finition mais pour l'application complète, soit en 3 couches. Appliquer grassement la première couche d'Huile de finition KUNOS N° 240 et après 5 minutes bien répartir l'huile avec un pinceau dur sur toute la surface. Après le séchage appliquer 2 couches fines avec séchage intermédiaire

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Mars 2019