Fiche technique

Lasure Meubles DARIX N° 297

Destination

En intérieur, pour bois massifs et placage à l'état brut pour une application en couche de fond Utilisable à l'intérieur des meubles.

Caractéristiques

Lasure microporeuse après le séchage. Résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160. Répond aux exigences de la norme DIN EN 71, Partie 3.

Composition complète

Variable selon la teinte : Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, craie, standolie d'huile de ricin, huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, cire micronisée, standolie d'huile de lin, composants isoaliphatiques, pigments minéraux, acide silicique, essence d'orange, huile de ricin déshydrogénée, bentonite, sucre aminé déshydrogéné, lécithine de soja, dolomite et siccatifs sans plomb (Ca, Co, Zr).

Teintes

105 Aulne	274 Noisetier	278 Hêtre rougeâtre
203 Clair	275 Pin lessivé	279 Bouleau ambré
273 Miel roux	277 Sapin lessivé	289 Chêne rustique

Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

Application

Appliquer non dilué au pinceau (pinceau à lasure), à l'éponge ou au pistolet à une température ambiante supérieure à 12˚C et air ambiant sec. Buse: 1,3 mm et pression: 2 - 3 bar.

Rendement

De 16 à 33 m^2 environ au litre, soit 41 ml / m^2,
En application au pistolet environ 40 m^2 / l, soit 25 ml / m^2.
Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.

Nettoyage

Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N°222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.

Temps de séchage

A 23˚C et 50 % d'humidité relative, environ 12 à 24 heures de séchage. Recouvrable au bout d'env. 24 heures. Veiller à un séchage dans de bonnes conditions de lumière et d'aération.

Densité

Environ 1 g/ ml (écarts de fabrication possibles selon la teinte).

Précautions d'emploi

Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Lasure Meubles DARIX N° 297, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable.

P102	À conserver hors de portée des enfants.
P301+P310	EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH208	Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.

Elimination

Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement

0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l

Stockage

Au frais et au sec. Non entamé, le produit se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient après usage.

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt/Emern · Tél. +49 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de

Conseils d'application

Lasure Meubles DARIX N° 297

Préparation

Le support en bois doit être sec, résistant, absorbant, propre, exempt de résine et dépoussiéré. Poncer progressivement en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 240.

Pour obtenir une finition homogène

Bien mélanger le produit avant l'usage ! Enlever auparavant la peau qui a pu se former dans les pots entamés. Faire un essai préalable !

Meubles :
Une couche saturée au pinceau, à l'éponge, au tampon ou au pistolet et enlever le surnageant après 20 min.
Une application au pistolet à raison de 20 g/m² donnera le meilleur résultat homogène.
Pour intensifier la teinte, passer la 2ème couche très finement au tampon, à l'éponge, ou au pinceau à lasure.
Effectuer une finition en passant une couche de Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375 pour obtenir une finition satinée ou bien 1 à 2 couches fines d'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266. Pour donner une meilleure protection à des surfaces plus sollicitées, passer de l'Huile dure universelle KUNOS N° 244 ou de l'Huile protectrice KUNOS N ° 241.

A l'intérieur des meubles :
Selon la sollicitation de la surface, passer 1 à 2 couches fines de Lasure Meubles DARIX N° 297 et laisser sécher impérativement une bonne semaine en aérant bien.

Conseils et astuces

Pour huiler les bois fruitiers ou autres bois absorbants :
Une application de la Lasure Meubles DARIX N° 297 - Clair 203 en couche de fond permet à la fois de :
a) éviter que la teinte naturelle du bois ne soit trop ravivée (par ex. du hêtre)
b) mieux préserver la teinte naturelle dans le cas de finition à l'huile (par ex. pour l'érable)
c) obtenir une homogénéité de la finition.
Pour la finition, appliquer, jusqu'à saturation du bois, de la Lasure DARIX dans une autre teinte ou de l'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266 ou bien de l'Huile protectrice KUNOS N° 241 ou encore de l'Huile dure universelle KUNOS N° 244
Sur les surfaces très sollicitées, par ex. dans les cuisines, passer en finition 1 à 2 couches fines d'Huile Plan de travail KUNOS N° 243.

Rénovation et entretien

Egrener les parties abîmées (grain fin 220 ou 240) puis appliquer partiellement de la Lasure Meubles DARIX N° 297.
Pour la finition, voir le point 2 ci-dessus du paragraphe « Pour obtenir une finition homogène ».

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Avril 2018