

Fiche technique

Cire spéciale Sols BILO N° 303

Destination	En intérieur, pour les sols en bois, liège et pierre poreuse après traitement préalable avec l'une des Huiles de la gamme LIVOS. Ne pas utiliser en milieu humide.
Caractéristiques	Après séchage à cœur, finition satinée, élastique et à effet antistatique.
Composition complète	Huile de lin, cire d'abeille, cire de carnauba, essence d'orange, composants isoaliphatiques et dammar.
Teinte	Incolore.
Application	Appliquer au chiffon, à la brosse à poils courts semi-durs, à la spatule ou à la machine.
Rendement	De 75 à 95 m ² au litre par couche, soit 12 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable!
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 24 à 48 heures. Ne pas marcher sur la surface cirée!
Densité	Environ 0,85 g/ml.
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés de Cire spéciale Sols BILO N° 303, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <p>P 102 Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>P301+P310 En cas d'ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p> <p>EUH208 Contient du limonène (essence d'orange). Peut provoquer des réactions allergiques.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l; 0,2 l; 2,5 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Après l'emploi, lisser la surface, bien refermer le récipient et utiliser le reste de cire dans un délai de 3 mois.

Conseils d'application

Cire spéciale Sols BILO N° 303

Préparation du support	Au préalable, le support doit toujours avoir été saturé avec l'une des Huiles de la gamme LIVOS et être entièrement sec.
Application	<p>Au moins 24 à 48 heures après la préparation, puis appliquer une couche très fine de Cire spéciale Sols BILO N° 303 à l'aide d'un chiffon, d'une brosse à cirer ou d'une spatule. Puis lustrer au chiffon, à la brosse à polir, au « blocker » (balai spécial pour le polissage des sols) ou à la machine monodisque en exerçant une forte pression dans le sens du veinage. Une fois l'effet de chaleur du lustrage passé, la surface cirée doit être uniforme et satinée et ne doit plus coller. Le cas échéant, effectuer un deuxième lustrage le lendemain, après séchage complet du sol. Un lustrage répété dans les semaines suivantes augmentera la résistance du sol ciré.</p> <p>Attention! Une couche trop épaisse de cire rendra le sol collant et difficile à lustrer! Des surépaisseurs de cire donneront un film blanchâtre après séchage ! Dans ce cas, dissoudre avec une huile dure telle que ARDVOS N° 266 ou KUNOS N° 244 (appliquer généreusement sur la zones/les zones et laisser agir pendant environ 20 minutes) et retirer la cire par polissage.</p>
Nettoyage	<p>Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai à franges. Pour l'entretien humide courant, utiliser le Nettoyant neutre TRENA N° 556 ajouté à l'eau de nettoyage. Pour éliminer les traînées noires de caoutchouc ou autres salissures importantes, utiliser le Diluant SVALOS N° 222.</p>
Entretien	L'entretien se fera une ou deux fois par an, selon la sollicitation du sol, en appliquant de la Cire d'abeille GLEIVO N° 315/317 ou bien de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375/376.
Rénovation	Nettoyer les endroits fortement encrassés ou endommagés à l'aide du Nettoyant neutre TRENA N° 556. Si nécessaire, égrener et huiler avec le produit initial avant d'appliquer une couche fine de Cire spéciale Sols BILO N° 303. Terminer par un lustrage.
Conseils d'utilisation	<p>Dans les trois premières semaines, utiliser avec précaution le sol ciré. Pour une utilisation passagère, protéger éventuellement le sol de carton ondulé ou d'un autre matériau poreux. Ne pas encore poser de tapis en permanence et ne pas nettoyer en aucun cas le sol avec de l'eau pendant cette période. Eviter le sable, l'humidité et les salissures qui pourraient endommager le sol ciré.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (voir page 1).

Avril 2019