

Fiche technique

Cire antiquaire LARO N° 319

Destination	En intérieur pour la protection et la finition de bois, p.ex., meubles et portes. Ne convient pas aux surfaces rugueuses, aux planchers et aux zones d'éclaboussures.
Caractéristiques	Après séchage à cœur, finition satinée.
Composition complète	Huile de lin, cire de carnauba, cire d'abeille, résine de mélèze vénitienne, composants isoaliphatiques, essence d'orange et dammar.
Teinte	Incolore.
Application	Appliquer finement au chiffon ou à la brosse à cirer. Une fois sèche, la surface doit être lustrée au bout de 24 heures.
Rendement	Faire un essai préalable! De 75 à 95 m ² au litre par couche, soit 12 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 1 à 2 heures.
Densité	Environ 0,86 g/ml.
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés de Cire antiquaire LARO No319, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <p>P102 Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,2 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Après l'emploi, bien refermer le récipient.
	Conseils d'application: voir au verso

Conseils d'application

Cire antiquaire LARO N°319

Préparation	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, propre et sans poussière.
Préparation des supports soumis à de fortes sollicitations	Première couche avec une des huiles de la gamme LIVOS, telles que l' Huile d' imprégnation MELDOS N°264 ou l' Huile universelle Bois N°266. Ou avec une lasure comme la Lasure Meubles DARIX N°297.
Application	Appliquer finement et uniformément avec une toile à ballot ou à la brosse à cirer. Polir avec un chiffon, une brosse ou une machine à polir au bout de 24 heures. Le lustrage doit toujours se faire dans le sens des fibres du bois. Meilleur le lustrage, moins sensible la surface cirée!
Nettoyage	Utiliser le Nettoyant neutre TRENA No 556 ajouté à l'eau de nettoyage (max. 10 ml pour 10l d'eau). Ne pas mouiller le sol, seulement procéder à un essuyage humide.
Entretien	L'entretien se fera une ou 2 fois par an, selon la sollicitation du sol, en appliquant de la Cire d'abeille GLEIVO N° 315 ou bien de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375.
Rénovation	Nettoyer les endroits fortement encrassés ou endommagés à l'aide du Nettoyant neutre TRENA N° 556. Si nécessaire, égrener et huiler avec le produit initial avant d'appliquer une couche fine de Cire antiquaire N°319. Terminer par un lustrage.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Août 2017