

Fiche technique

Protection DUBRON N° 423

N correspond à **LIVOS neutre** pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

Sans essence d'orange

Destination	Pour l'intérieur, pour augmenter la résistance à l'abrasion des surfaces peintes avec les peintures murales LIVOS (DUBRON, URA). Amélioration de la résistance aux projections d'eau sur les surfaces peintes avec SUNNO No. 451 & SUNNO No. 450 ou SUNNO No. 425.
Caractéristiques	Perméabilité à la vapeur d'eau. Transparente.
Composition complète	Eau, huile de lin, cire d'abeille, méthylcellulose, résine de mélèze, dammar, gomme-laque, borax, composants isoaliphatiques, chlorure d'argent et éthanol.
Teinte	Transparente après séchage. Les couleurs intenses peuvent être légèrement éclaircies.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Application	Bien remuer. A la brosse à badigeon à une température ambiante supérieure à 10°C. Nettoyer les outils à l'eau pendant l'application dès que des granulations ou des traînées sont visibles.
Rendement	1 litre pour environ 34 m ² , soit 29 ml / m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support, c'est-à-dire moins ml / m ² . Faire un essai préalable!
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : 24 heures.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Nettoyant Outils LATIS N° 558 dilué 1-2 avec de l'eau chaud aussitôt après l'emploi.
Densité	Environ 0,98 g/ml.
Remarque	P102 À conserver hors de portée des enfants.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l; 0,5 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Une fois entamé ou dilué, le produit ne se conserve pas. Utiliser le produit entamé dans les 2 à 3 jours.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Août 2019