

Fiche technique

Enduit de lissage DELVA N° 426

Destination	En intérieur, pour tous les supports minéraux lisses. DELVA-201 Blanc pour la couche de fond et un pouvoir couvrant. DELVA-002 Incolore sera utilisé pour obtenir des effets spatulés intéressants, à la fois teintés et transparents. Ne pas utiliser dans la cuisine ou dans des zones à tendance continuellement humide.
Caractéristiques	Application facile avec une spatule. Obtention de surfaces extrêmement lisses, brillantes et avec d'effets de teintes polychromes.
Composition complète	Eau, craie, talc, blanc de titane, kaolin, huile de carthame, caséine, cire d'abeille, huile de lin, acide borique, méthylcellulose, essence d'orange, composants isoaliphatiques, chlorure d'argent.
Teintes	002 Incolore 201 Blanc. Mise en teinte possible avec le Concentré de couleurs SUNNO N° 425, le Glacis végétal SUNNO N° 450 et les Poudres colorantes URA N° 849-870.
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Application	A la petite spatule en plastique ou métal, à la taloche vénitienne (à coins arrondis) à une température ambiante supérieure à 12° C.
Rendement	Env. 9 à 10 m ² au kg par couche, soit 105 g / m ² .
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau chaude aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23° C et 50% d'humidité relative de l'air, délai de séchage pendant l'application des différentes couches : env. 30 à 50 minutes; après la dernière couche : env. 24 heures.
Densité	002 Incolore : env. 1,2 g / ml. 201Blanc : env. 1,4 g / ml.
Précautions d'emploi	P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH208 Contient limonène (essence d'orange). Peut produire une réaction allergique.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	1 kg; 2,5 kg ; 10 kg.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 1 an. Utiliser le produit entamé dans un délai de deux jours.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable. Conseils d'application: voir au verso

Conseils d'application

Enduit de lissage DELVA N° 426

Préparation

Le support doit être lisse, sec, adhérent et propre. Un crépi ou tout support granité devra donc tout d'abord être lissé. Éliminer les papiers ingrains.

Sur les supports absorbants tels que crépi, placoplâtre ou Fermacell, passer de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 puis appliquer une peinture murale telle que la Peinture dispersion naturelle DUBRON° 412 ou 413.

Application

Commencer par appliquer l'Enduit de lissage DELVA N° 426 -201 Blanc sur toute la surface.

Ensuite, mettre en teinte l'Enduit de lissage DELVA N° 426 -002 Incolore avec la quantité souhaitée de Concentré de couleurs SUNNO N° 425 jusqu'à obtention d'homogénéité et appliquer à la petite spatule en prenant soin d'égaliser les épaisseurs.

En règle générale, appliquer 2 à 3 couches, soit dans la même teinte soit chaque couche dans une teinte différente. Délai de séchage intermédiaire entre les couches : au moins env. 30 à 50 minutes, selon la température ambiante et l'humidité de l'air éventuellement plus longtemps. La surface peut être considérée comme sèche quand celle-ci, regardée en contre-jour, ne présentera plus de parties brillantes.

Pour obtenir des effets marbrés ou autres effets, retravailler la surface au pinceau ou à l'éponge après séchage complet.

Pour obtenir d'excellents effets de couleur, appliquer plusieurs couches successives d'Enduit teinté.

Pour obtenir un aspect lissé bien brillant, attendre le séchage à cœur et bien polir la surface à la taloche vénitienne aux coins arrondis.

Pour le lissage des teintes claires utiliser une spatule en plastique ou en bois et non en métal sinon risque d'effet métallisé non souhaité.

Conseils d'utilisation

Le traitement avec des résidus secs affecte la lisse.

Ne pas utiliser des produits d'autres fabricants pour la mise en teinte, pour l'enduction à la spatule ou pour glacer.

DELVA N°426-002 Incolore est un enduit transparent qu'on met en teinte avec le Concentré de couleurs SUNNO N° 425. Toutes les irrégularités du support restent visibles, le support doit donc auparavant être préparé très soigneusement.

Pour obtenir un effet marbré intéressant, en dernière couche, appliquer très finement à la spatule un mélange réalisé avec 1 part d'Enduit de lissage DELVA N° 426 - 201 Blanc et 2 parts de DELVA N° 426 - 002 Incolore.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Juin 2017