



## Fiche technique

# Enduit rustique à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 470

<b>Destination</b>	En intérieur, pour tous les supports muraux minéraux. Adapté pour les salles de bain et zones exposées aux projections d'eau et comme support à la Peinture à la chaux et à la Peinture texturée à la chaux de la gamme LIVOS.
<b>Caractéristiques</b>	Effet fongicide grâce à son alcalinité élevée (pH 13). Antibactérien, à très bon pouvoir garnissant. Exempt de solvant. Après séchage à cœur, résistant à l'essuyage, très respirant, régulateur d'humidité, couvrant, mat.
<b>Composition complète</b>	Eau, chaux en pâte, craie, poudre de marbre, cellulose.
<b>Teinte</b>	Blanc. Mise en teinte avec max. 5% de Pigments en poudre URA N° 849-870 compatibles avec la chaux.
<b>Application</b>	Remuer bien. S'applique à la lisseuse en inox jusqu'à une épaisseur maximale de 2mm pour chaque couche (à une température ambiante supérieure à 8°C).
<b>Rendement</b>	Variable selon la structure, le support et l'épaisseur de l'application. Faire un essai préalable sur le support pour déterminer le rendement. A titre indicatif : env. 0,5 m <sup>2</sup> au kilo, soit 2 kg / m <sup>2</sup> pour une épaisseur d'application d'1 mm.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel à l'eau aussitôt après l'emploi.
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, env. 24 heures de séchage par mm d'épaisseur.
<b>Densité</b>	Environ 1,85 g / ml.
<b>Précautions d'emploi</b>	H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P102 À conserver hors de portée des enfants. P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment l'eau et au savon. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  <b>Danger</b>	Bien protéger les vitres des fenêtres, les parties métalliques, surfaces en pierre etc.
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.
<b>Conditionnement</b>	1kg ; 15 kg.
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 1 an. Bien refermer les pots entamés.
<b>Emballage</b>	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

## Conseils d'application

# Enduit rustique à chaux en pâte STRUTIVOS N° 470

<b>Le support</b>	Le support doit être sec, exempt de poussières et de graisse, résistant, moyennement absorbant, exempt d'agents de séparation, de fissures, d'efflorescences et de moisissures. Éliminer mécaniquement la couche de frittage des surfaces de crépi.
<b>Préparation</b>	<b>Murs en maçonnerie, béton, tous les crépis minéraux, mortier léger HD:</b> Nettoyer soigneusement les supports, éliminer l'huile de coffrage restante du béton. Pour les crépis juste faits, attendre au moins 2 à 3 semaines. Sur les crépis farinants et très absorbants passer au préalable de la Sous-couche GRAVA N° 408 selon les conseils de la fiche technique. Dans le cas de taches d'eau ou de nicotine, passer une couche de la Couche Primaire STRATOVER N° 1731. <b>Silicate de calcium :</b> Dépoussiérer et en primaire appliquer de la Couche Primaire STRATOVER N° 1731. <b>Plâtre et placoplâtre:</b> Dépoussiérer et en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408. <b>Plaques fibre-gypse Fermacell:</b> Dépoussiérer et humidifier avec de l'eau ou en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408. <b>Crépis à la chaux très absorbants :</b> Dépoussiérer, pré-humidifier avec de l'eau et si le support est farinant, passer de la Sous-couche GRAVA N° 408. <b>Dérivés du bois tels que panneaux de fibres tendres et dures :</b> Nettoyer soigneusement. Sur les panneaux de fibres tendres en primaire appliquer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618. <b>Anciennes peintures LIVOS intactes et résistantes (Peintures et Enduit décoratif DUBRON, Glacis, Enduit de finition à l'argile) :</b> Dépoussiérer. <b>Anciennes peintures à la chaux :</b> Humidifier avec de l'eau. <b>Anciennes finitions :</b> Éliminer mécaniquement ou lessiver les anciennes finitions de peintures dispersion, peintures au latex et à l'huile. Enlever à l'eau les peintures à la colle. <b>Trous, fissures, irrégularités du crépi de plus de 2 mm de profondeur:</b> Reboucher avec de l'enduit. Dans le cas de fissures mouvantes importantes, procéder à un rebouchage renforcé. Passer de la Sous-couche GRAVA N° 408 sur ces parties
<b>Mise en teinte</b>	La mise en teinte se fera avec 5% max. de Pigments en poudre URA N° 849-870 compatibles avec la chaux. Ceux-ci seront tout d'abord mélangés à un peu d'eau afin de former une pâte sans grumeaux. Les peintures à la chaux teintées prennent en général après le séchage un aspect nuagé.
<b>Finition</b>	Avec les produits à la chaux STRUTIVOS de la gamme LIVOS tels que l'Enduit fin à la chaux en pâte N° 471, la Peinture texturée à la chaux en pâte N°474 ou la Peinture à la chaux en pâte N° 475.
<b>Remarques</b>	Ne pas utiliser de produits d'autres fabricants pour faire des mélanges, des glacis ou autres effets décoratifs. Les enduits à la chaux peuvent présenter sur une même surface des parties plus ou moins mates et brillantes ou non homogènes, ceci provenant des matières premières et du mode d'application. Pour plus d'uniformité appliquer en finition notre Peinture texturée à la chaux N° 474 ou notre Peinture à la chaux N° 475.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de)  
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Octobre 2018