



Fiche technique

Peinture texturée à la chaux en pâte STRUTIVOS N°474

Destination	En intérieur, pour tous les supports muraux minéraux bruts, enduits à la chaux anciens et récents et également pour les salles de bain et zones exposées aux projections d'eau. Ne pas utiliser sur du papier peint.
Caractéristiques	Effet fongicide grâce à son alcalinité élevée (pH 13). Peinture à grain fin (0,5 mm). Exempte de solvant. Après séchage à cœur, de faible tension, à effet anti-moisissures. N'influe pas sur le pouvoir d'absorption et de diffusion du support.
Composition complète	Eau, chaux en pâte, craie, poudre de marbre, méthylcellulose.
Teinte	Blanc naturel. Mise en teinte avec max. 5% de Pigments en poudre URA N° 849-870 compatibles avec la chaux ou avec la Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475 teintée.
Application	A une température ambiante supérieure à 8°C, s'applique au pinceau sur de petites surfaces sinon à la brosse. (Pour plus de conseils, voir au verso)
Rendement	Variable selon la structure, le support et l'épaisseur de l'application. Faire un essai préalable sur le support pour déterminer le rendement. A titre indicatif : env. 4 à 5 m ² au litre, soit 210 ml / m ² par couche.
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, compter env. 12 heures de séchage.
Densité	Environ 1,50 g / ml.
Précautions d'emploi	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;">   <p>Danger</p> </div> <div> <p>H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P102 À conserver hors de portée des enfants. P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment l'eau et au savon. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.</p> </div> </div>
	Bien protéger les vitres des fenêtres, les parties métalliques, surfaces en pierre etc.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	1L ; 5 L; 10 L.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer les pots entamés.
Emballage	Polyéthylène (PE). Matériau neutre pour les eaux souterraines et recyclable.

Conseils d'application

Peinture texturée à la chaux en pâte STRUTIVOS N°474

Le support	Le support doit être sec, exempt de poussières et de graisse, résistant, moyennement absorbant, exempt d'agents de séparation, de fissures, d'efflorescences et de moisissures. Eliminer mécaniquement la couche de frittage des surfaces de crépi.
Préparation	<p>Murs en maçonnerie, béton, tous les crépis minéraux, mortier léger HD: Nettoyer soigneusement les supports, éliminer l'huile de coffrage restante du béton. Pour les crépis juste faits, attendre au moins 2 à 3 semaines. Sur les crépis farinants et très absorbants passer au préalable de la Sous-couche GRAVA N° 408 selon les conseils de la fiche technique. Dans le cas de taches d'eau ou de nicotine, passer en sous-couche de la Couche Primaire STRATOVER N° 1731.</p> <p>Silicate de calcium: Dépoussiérer et en primaire appliquer de la Couche Primaire STRATOVER N° 1731.</p> <p>Plâtre et placoplâtre: Dépoussiérer et en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Plaques fibre-gypse Fermacell: Dépoussiérer et humidifier avec de l'eau ou en primaire appliquer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Crépis à la chaux très absorbants: Dépoussiérer, pré-humidifier avec de l'eau et si le support est farinant, passer de la Sous-couche GRAVA N° 408.</p> <p>Dérivés du bois tels que panneaux de fibres tendres et dures: Nettoyer soigneusement. Sur les panneaux de fibres tendres en primaire appliquer de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618.</p> <p>Anciennes peintures LIVOS (Peintures et Enduit décoratif DUBRON, Glacis, Enduit de finition à l'argile): Dépoussiérer.</p> <p>Anciennes peintures à la chaux: Humidifier avec de l'eau.</p> <p>Anciennes finitions: Eliminer mécaniquement ou lessiver les anciennes finitions de peintures dispersion, peintures au latex et à l'huile. Enlever à l'eau les peintures à la colle.</p> <p>Trous, fissures, irrégularités du crépi de plus de 2 mm de profondeur: Reboucher avec de l'enduit. Dans le cas de fissures mouvantes importantes, procéder à un rebouchage renforcé. Passer de la Sous-couche GRAVA N° 408 sur ces parties</p>
Application	Bien mélanger la Peinture texturée à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 474 avec un mélangeur. Selon le support, s'applique en général en 2 couches non diluées. Mouiller suffisamment le support par pulvérisation avant l'application de la deuxième couche.
Mise en teinte	La mise en teinte se fera avec maximum 5 % de Pigments en poudre URA N° 849-870 compatibles avec la chaux. Ceux-ci seront tout d'abord mélangés à un peu d'eau afin de former une pâte sans grumeaux puis ajoutés au produit. Les enduits à la chaux teintés prennent en général un aspect nuagé après le séchage.
Remarques	La Peinture texturée à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 474 ne contient pas d'oxyde de titane. Cet enduit est donc transparent à l'état humide. Son pouvoir couvrant n'est obtenu qu'après le séchage. Pour vos travaux, veuillez toujours à utiliser le même lot. La matière première étant naturelle, la teinte peut varier selon le lot.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de
Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.