

Fiche technique

## Colle Papier peint LAVO N° 535

**N** correspond à **LIVOS neutre** Pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques

### Sans essence d'orange

**Destination** En intérieur, pour les papiers peints légers et semi-lourds tels que le papier ingrain à peindre. Ne pas utiliser pour les papiers vinyles. Convient également à divers travaux de bricolage.

**Caractéristiques** Haut pouvoir collant, bonne résistance à l'humidité. Résistance aux fluctuations de température. Facile à préparer et à appliquer. Peut être mélangée de manière homogène avec de l'eau. Facilité de repositionner le papier (bon pouvoir glissant).

**Composition complète** Méthylcelluloses. Sans conservateur.

**Teinte** Transparent.

**Application** Encoller uniformément les lés de papier peint, plier et laisser détremper. Puis poser les lés sur le mur.

**Rendement** Rendement moyen : 9g au m<sup>2</sup>.

**Nettoyage** Nettoyer le matériel à l'eau froide aussitôt après l'emploi.

**Temps de séchage** De 12 à 24 heures selon l'épaisseur de l'encollage, la température et l'humidité de l'air.

**Précautions d'emploi** Conserver hors de la portée des enfants. Eviter la formation de poussière!

**Elimination** Conformément aux prescriptions administratives locales.

**Conditionnement** 0,2 kg, 0,5 kg.

**Stockage** Au frais et au sec, bien fermé. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 5 ans. Utiliser la colle préparée dans un délai de 24 heures.

Conseils d'application: voir au verso

## Conseils d'application

# Colle Papier peint LAVO N° 535

**Le support** Le support doit être lisse, propre, sec, résistant et moyennement absorbant.

**Préparation du support** Bien nettoyer murs et plafonds. Eliminer les restes de papiers peints. Egaliser les fissures, trous et inégalités avec de l'Enduit de rebouchage VEDO N° 440. Pré-encoller les murs très absorbants avec de la Colle Papier peint LAVO N° 535 (Mélange 1 : 36, voir ci-dessous). Fixer les supports légèrement friables en passant de la Sous-couche murale GRAVA N° 408.

**Préparation de la colle** Effectuer le mélange en versant peu à peu le contenu du paquet dans de l'eau froide (quantités : voir indications ci-dessous) tout en mélangeant. Attendre 2 à 3 minutes puis brasser à nouveau. Laisser reposer env. 30 à 45 minutes puis mélanger fortement : la colle est prête à l'emploi.

Proportions de mélange pour 0,5 kg de Colle Papier peint LAVO N° 535 :

Destination	Mélange	Quantité d'eau en litres	Rendement
Encollage du support	1 : 36	18	140 m <sup>2</sup>
Papier ingrain à peindre et papier peint à effets de matière	1 : 25	12,5	60 m <sup>2</sup>

**Application** Découper les lés de papier peint selon la hauteur souhaitée et encoller uniformément. Replier le papier sur lui-même et le laisser détremper 5 à 10 minutes. Poser les lés bord à bord (voir indications du fabricant) et maroufler les raccords entre les lés à la roulette de tapissier. Enlever au fur et à mesure et avec précaution les excédents de colle sur le papier avec une éponge humidifiée d'eau. Eliminer aussitôt les taches de colle.

**Conseils d'application** Pour faciliter le décollage ultérieur du papier peint, possibilité de mélanger 1 vol. de Colle Papier peint LAVO N° 535 avec 1 vol. de Sous-couche murale GRAVA N° 408 (diluée avec 20% d'eau). Pour bloquer les taches de nicotine et d'eau, utiliser la Sous couche anti-taches REMIO N° 618. Utiliser également la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618 pour les supports en dérivés du bois tels que panneaux OSB, contreplaqué, panneaux de particules et tous autres supports similaires afin de bloquer les remontées de substances teintantes. En cas d'application de la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618, l'application de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 n'est plus nécessaire. En cas d'efflorescences de sel, faire déterminer le type d'efflorescences et la cause par un spécialiste et les éliminer avant d'effectuer un rebouchage des murs.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: [www.livos.de](http://www.livos.de). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Octobre 2018