

Fiche technique (valable à partir du lot # 80000)

Huile mobilier de salle de bains LINN N° 1703

nouvelle qualité

Destination	En intérieur, pour les bois massifs, en particulier pour meubles de salle de bains.
Caractéristiques	Après 3 couches surface brillante et résistante à l'eau. Sans composés organiques chimiques selon la norme DIN EN 71, partie 9.
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, ester d'huile de ricine et de résine naturelle, huile de bois, composants isoaliphatiques, ester de glycérol et de résine naturelle, sucre aminé deshydrogéné et siccatifs sans plomb (Mn, Zr).
Teinte	002 Incolore
Préparation	Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de résine et dépoli. Effectuer un ponçage progressif en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 240 (sauf pour le chêne: grain 180).
Application	Avant l'emploi enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Remuer bien. Faire un essai préalable! Selon le pouvoir absorbant du support, l'essence et la sollicitation ultérieure: Appliquer de 1 à 3 couches avec un pinceau à une température ambiante supérieure à 16°C jusqu'à l'obtention d'un film de surface. Après la première et la 2ème application, enlever le surnageant 5 - 10 minutes après l'application avec un chiffon de coton non pelucheux. Pour la 3ème application, répartir l'huile goutte par goutte (environ 1 cuillère à café par m ²) sur la surface et faire pénétrer immédiatement avec un chiffon de coton. Ponçage intermédiaire avec grain 320 après la première et la deuxième application. En cas de surfaces traitées avec de l'huile dure universelle KUNOS N° 244 ou de l'huile plan de travail KUNOS N° 243, une seule couche après un ponçage avec grain 180.
Rendement	Faire un essai préalable! Selon le pouvoir absorbant et l'essence : 1ère couche : 56 ml / m ² , soit 18 m ² au litre. 2ème couche: 16 ml / m ² , soit 63 m ² au litre. 3ème couche: 11 ml / m ² , soit 90 m ² au litre.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyeur Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 8-12 heures. Dureté de la finition obtenue au bout de 4 semaines.
Densité	Environ 0,95 g / ml.
Précautions d'emploi	<p>Veiller à bien aérer pendant et après l'application.</p> <p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'huile mobilier de salle de bains N°1703, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et appliqué n'est pas autoinflammable.</p> <p>P 102 Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>P301+P310 En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Des produits entamés réagissent avec de l'oxygène, ce qui peut conduire à la formation d'une peau et d'une odeur rance au fil du temps. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Mars 2019