

Fiche technique

Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 232

Destination	En intérieur pour le bois raboté. Convient aux zones exposées aux projections d'eau en intérieur. Egalement pour l'imprégnation des baignoires en bois brut.
Caractéristiques	Microporeux, d'élasticité durable, ravive légèrement le veinage du bois. Résistant à la sueur et à la salive conformément à la norme DIN 53 160. Sans composés chimiques organiques selon DIN EN 71, partie 9.
Composition complète	Huile de lin, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, cire micronisée, composants isoaliphatiques oxyde de zinc, acide silicique, sucre aminé déshydraté et siccatifs sans plomb (Ca, Zr, Mn).
Teinte	Incolore.
Dilution	Au Diluant SVALOS N° 222.
Préparation	Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, absorbant, exempt de graisse et de poussière.
Application	1ère couche : généreusement au pinceau, au pistolet (non dilué), ou par immersion (dilué à 10-20%). Polir après 30 minutes et, si nécessaire, enlever le surplus avec un pad sans grain (pad absorbant l'huile) et une ponceuse excentrique ou un chiffon en coton non pelucheux. En cas de températures élevées, respecter des temps de séchage plus courts et polir plus tôt. Pour une résistance maximale, répartir la 2ème et la 3ème couche goutte à goutte (environ 1 cuillère à café par m ²) et polir immédiatement avec un pad sans grain et une ponceuse excentrique ou un chiffon en coton non pelucheux. Toutes les applications doivent être effectuées à des températures supérieures à 12 °C.
Rendement	De 12 à 18 m ² environ au litre non dilué par couche, soit 67 ml/m ² . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du support.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative, de 24 à 48 heures. En cas de températures plus basses et d'humidité de l'air plus élevée, respecter des temps de séchage plus longs.
Nettoyage et entretien	Nettoyer le matériel avec le Diluant SVALOS N° 222 ou le Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi. Pour le nettoyage, utiliser le Nettoyant neutre TRENA N° 556. Quand le bois redevient rugueux, repasser sur le bois complètement sec de l'Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 232 afin de lui redonner sa surface lisse avec un film protecteur fin.
Densité	Environ 0,88 g / ml.
Précautions d'emploi	Faire des essais préalables, y compris dans le cas de baignoires ayant déjà servi. L'Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 232 ne contient pas de protection préventive anti-bleuissement. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Apprêt à l'huile de lin LINUS N° 232, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau jusqu'à leur élimination. Le produit liquide et transformé n'est pas autoinflammable. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. P501 L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l ; 10 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient entamé après l'emploi.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Septembre 2024