

## Fiche technique

# Pâte colorante STRUTIVOS N° 476

<b>Destination</b>	En intérieur, pour teinter la Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475.		
<b>Caractéristiques</b>	A base aqueuse. Miscible avec la Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475 dans toutes les proportions souhaitées. L'utilisation du produit pur peut réduire la résistance à l'essuyage. Exempt de graphène, de nanoparticules, de plastifiants et de retardateurs de flamme.		
<b>Composition complète</b>	Selon la teinte : eau, pigments minéraux, dioxyde de titane (uniquement pour la teinte Blanc), savon de cire d'abeille, standolie d'huile de lin, dammar, ester de glycérine et de résine naturelle, méthylcellulose, protéines, silice, silicate de sodium et poudre de verre argenté.		
<b>Teintes</b>	005 Jaune soleil 011 Ocre 018 Jaune miel 020 Terre cuite	024 Cognac 041 Rouge anglais 051 Rouge persan 071 Terre d'ombre naturelle	084 Galet 091 Terre d'ombre verdâtre 101 Noir 106 Vert d'herbe
			111 Vert 201 Blanc 211 Blanc crème 442 Jaune or
	Toutes les teintes sont miscibles entre elles. La couleur 201 (blanc) augmente le degré de blancheur de la Peinture à la chaux en pâte 475-201 (blanc). Veuillez noter que, selon les substrats, la même teinte pourra donner des effets de couleur différents.		
<b>Rendement</b>	En fonction de l'intensité de couleur désirée : voir les exemples du nuancier. Utilisé pure, le rendement varie selon la structure et le pouvoir absorbant du support. A titre indicatif : env. 6 m <sup>2</sup> au litre, soit 167 ml / m <sup>2</sup> . Faire un essai préalable pour déterminer le rendement.		
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel à l'eau tiède et au Nettoyant LATIS N° 551 aussitôt après l'emploi.		
<b>Temps de séchage</b>	A 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 24 heures.		
<b>Densité</b>	Environ 1,1 – 1,3 g / ml selon la teinte.		
<b>Précautions d'emploi</b>	P 102 Conserver hors de la portée des enfants.		
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales. Les restes de produit desséchés peuvent s'éliminer avec les ordures ménagères- Polyéthylène (PE). Ce matériau est neutre à la nappe phréatique et recyclable.		
<b>Conditionnement</b>	0,05 l ; 0,125 l ; 0,375 l ; 2,5 l ; 5 l.		
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Les pots entamés ont une durée de vie limitée, couvrir avec de la cellophane ou du papier d'aluminium.		
<b>Utilisation comme pâte colorante</b>	Mélanger la Pâte colorante STRUTIVOS N° 476 avec la même quantité ou avec le double de Peinture à la chaux en pâte, ensuite mélanger avec le reste de la peinture. Un mélangeur permet d'obtenir un mélange uniforme qui sera vérifié à l'aide d'un essai préalable. L'évaluation des couleurs n'est possible qu'une fois la peinture sèche.		
<b>Utilisation du produit pur</b>	Seulement recommandée dans les zones où il n'y a pas d'exigence en termes de résistance à l'essuyage et / ou à l'abrasion. En règle générale, 2 à -3 couches seront nécessaires.		
<b>Conseils d'utilisation</b>	Bien remuer avant utilisation. Une séparation partielle (en particulier dans le cas des pigments spécifiquement lourds, comme la couleur 442) n'a pas d'influence sur la qualité ni l'efficacité. Veuillez toutefois à remuer fréquemment le mélange ainsi obtenu pendant le travail. N'utilisez que des produits de même lot pour chaque projet.		

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une mise à jour. La dernière version est disponible en ligne : [www.livos.fr](http://www.livos.fr). Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS.

Octobre 2023