

Fiche technique

Cire à reboucher TUNNA N° 320

Destination	En intérieur pour le mobilier, pour réparer fissures, inégalités, petits trous, interstices et autres irrégularités du bois. Pour les sols, utilisation sous réserve.		
Caractéristiques	Satinée, élastique, résistante à la lumière. Après le séchage à cœur, possibilité de recouvrir d'une huile ou d'une cire de la gamme LIVOS, la teinte restant pour ainsi dire inchangée. Exempt de composés organo-chimiques conformément à la norme DIN EN 71, partie 9.		
Composition complète	Huile de germe de maïs, cire d'abeille, cire de carnauba, pigments minéraux, huiles essentielles de romarin.		
Teintes	012 Clair 054 Marron rouge 077 Ocre verdâtre 201 Blanc	021 Ocre rouge 064 Noix 091 Marron clair	048 Châtaigner 072 Chêne rougeâtre 101 Noir

Les mêmes essences de bois présentant différentes teintes selon leur prétraitement, faire un essai avec une teinte de Cire à reboucher TUNNA N° 320 à un endroit peu visible. A titre indicatif, les teintes suivantes pourraient convenir aux essences de bois indiquées :

012 Clair	Sapin, Pin
021 Ocre rouge	Erable
054 Marron rouge	Cerisier, Teck, Hêtre foncé
077 Ocre verdâtre	Chêne
091 Marron clair	Hêtre clair

Les teintes Blanc et Noir servent à obtenir des teintes plus claires ou plus foncées.

Application	<p>Application à chaud Faire fondre la cire à reboucher TUNNA (par ex. au bain-marie) et la laisser couler à l'état liquide dans les creux. Lisser à la spatule ou à la lame de rasoir. Reboucher éventuellement 2x les creux plus importants.</p> <p>Application à température ambiante (environ 23 °C) Pétrir la cire pour bois TUNNA pour obtenir un degré de souplesse pour l'application. Appliquer la cire en exerçant une pression moyenne sur le creux ou le joint. Le cas échéant, répéter l'opération pour les fissures plus importantes (le joint doit être complètement rempli). Lisser le surplus à la spatule ou à la lame de rasoir et polir la surface.</p> <p>Après séchage, pour assurer la protection dans tous les domaines d'application, il faut procéder à un traitement ultérieur avec les huiles LIVOS.</p>
Temps de séchage	A 23° C et 50% d'humidité relative de l'air, hors poussière au bout d'une heure. Sollicitation possible au bout de 24 heures.
Précautions d'emploi	P 102 Conserver hors de la portée des enfants. En cas de sols en bois, les joints, fissures et trous à remplir doivent être non traités pour que l'adhérence avec le bois puisse se produire.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, consulter le service clientèleLIVOS.

Juillet 2023