

Holz innen

Pflegeanweisung

LIVOS für geölte Arbeitsplatten

Bestellnummer 1176-3 • Stand: Oktober 2023

Arbeitsplatten richtig behandeln und pflegen

KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 ist für Arbeitsplatten, Fensterbänke und Badmöbel sowie allgemein für eine strapazierfähige und wasserbeständige Oberfläche geeignet. Erfolgte im ersten Schritt eine Behandlung mit dem KUNOS Naturölsiegel Nr. 244 oder mit dem ARDVOS Holzöl Nr. 266, ist eine anschließende Pflege mit dem KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 zu empfehlen. Um Ihre Arbeitsplatte über viele Jahre pflegeleicht und strapazierfähig zu erhalten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Aushärtezeit

KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 ist bereits nach etwa 16 Stunden durchgetrocknet. Doch wie alle LIVOS Naturöle für Holz benötigt auch das KUNOS Arbeitsplattenöl eine längere Zeit, um vollständig auszuhärten. Die Arbeitsplatten sollten deshalb in den ersten vier Wochen nach der Behandlung möglichst schonend benutzt werden.

Reinigung und Pflege

Zur regelmäßigen Reinigung soll der TRENA Neutralreiniger Nr. 556 (1 TL auf 5,0 l Wasser) und ein nur wenig feuchtes (nebelfeuchtes) Tuch verwendet werden. Wie oft Ihre Arbeitsplatte nachbehandelt werden muss, hängt von ihrer Beanspruchung ab. Eine Nachbehandlung soll immer dann erfolgen, wenn die Holzoberfläche ihren Glanz verliert und matt wirkt. Dazu wird die Oberfläche zunächst mit 280er bis 320er Körnung angeschliffen. Anschließend wird das KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 dünn eingerieben und einpoliert, ggf. zwei Mal.

Abnutzung, Kratzer und Beschädigungen

Sind **auf farblos geölte Arbeitsplatten** Kratzer oder tiefere Beschädigungen entstanden, sollen die Schadstellen zuerst mit 240er, anschließend mit 400er Körnung abgeschliffen und anschließend mit KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 eingerieben werden, bis der Glanzgrad der umgebenden Flächen erreicht ist.

Schadstellen **auf farbig geölte Oberflächen** werden durch dünn-schichtigen Auftrag mit dem auch für die Erstbehandlung benutzten farbigen Öl ausgebessert. Nach 16stündiger Trocknungszeit soll mit dem KUNOS Arbeitsplattenöl Nr. 243 nachbehandelt werden. Arbeitsplatten aus Granit, Speckstein oder Marmor sollen eine Grundierung durch ein bis zwei Aufträge mit dem ALISA Steinöl Nr. 202 erhalten. Linoleumoberflächen bleiben mit dem BIVOS Öl-Wachs Nr. 375 strapazierfähig und wasserbeständig. Je nach Beanspruchung ein- bis zweimal jährlich hauchdünn einpolieren. Zur Reinigung und Erhaltungspflege werden die oben genannten Produkte eingesetzt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt. Dieses finden Sie auch auf unserer Website: www.livos.de. Benötigen Sie eine persönliche Beratung oder haben Fragen zu unseren Produkten? Dann erreichen Sie uns telefonisch unter der Hotline: **+49(0)5825-8830**.