

Cire spéciale Sols BILO

N° 303



Destination	Intérieur : sols en bois, en liège et en pierre à pores ouverts, prétraités aux huiles LIVOS. Ne convient pas : aux pièces humides ni à l'extérieur. La cire est une finition, non un apprêt – elle exige un support saturé.
Caractéristiques	Un film de cire extrêmement fin se pose sur la surface huilée et se lustre : satiné et doux au toucher. S'améliore avec le temps : chaque lustrage supplémentaire dans les semaines qui suivent densifie le film – le sol devient moins sensible. À l'essence d'orange : une note d'orange agréable pendant le travail, qui s'estompe ensuite. Composition intégralement déclarée – y compris ce qui ne devrait pas l'être.
Composition complète	Huile de lin, cire d'abeille, cire de carnauba, essence d'orange, isoaliphates, dammar.
Teinte	Incolore.
Dilution	Prête à l'emploi.
Application	Bien remuer, faire un essai préalable. Chiffon, brosse à poils courts mi-dure, spatule ou machine d'application au-dessus de 12 °C. Appliquer en couche très fine et lustrer. Autres indications page 2.
Rendement	env. 12 ml/m ² par couche, soit 75 à 95 m ² /l. Valeur indicative ; nettement plus économique sur les supports fermés – à déterminer sur le chantier.
Nettoyage	Nettoyer le matériel aussitôt après l'emploi au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant pinceau LEVO N° 997.
Temps de séchage	À 23 °C et 50 % d'humidité relative : 24 à 48 heures. Ne pas marcher sur la surface avant. La chaleur réduit ce temps, le froid et l'humidité l'allongent.
Densité	env. 0,8 g/ml.
Remarques	Risque d'inflammation spontanée des matériaux imbibés d'huile Les chiffons, pads de polissage, éponges et poussières de ponçage imbibés d'huile s'échauffent en séchant ; roulés en boule, la chaleur s'accumule et peut provoquer un incendie. Après l'emploi, ne pas les laisser sans surveillance : les tremper dans l'eau et les éliminer imbibés, les étaler séparément pour qu'ils sèchent à cœur, ou les rassembler dans un récipient métallique fermé – imbiber le contenu avant de le vider. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable, ni liquide ni appliqué. Veiller à bien aérer pendant et après l'application – une ventilation insuffisante peut entraîner la formation de mélanges vapeur-air inflammables.
Précautions d'emploi	Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement CLP. EUH208 Contient du d-limonène (essence d'orange). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants et ne jamais transvaser dans un récipient alimentaire. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir mais consulter un médecin.
Élimination	Selon les prescriptions locales.
Conditionnement	0,05 l ; 0,2 l ; 2,5 l.
Stockage	Au frais et au sec. Non entamé : 4 ans au minimum. Pots entamés : lisser la surface, bien refermer et utiliser dans les 3 mois.

Cire spéciale Sols BILO N° 303



Support	Le support doit être saturé d'une huile LIVOS et parfaitement sec – 24 à 48 heures selon le produit.
Système d'application	Une couche, puis lustrage. 1. Appliquer en couche très fine au chiffon, à la brosse à cirer ou à la spatule. 2. Lustrer au chiffon à polir, à la brosse, au « blocker » ou à la monobrosse avec un disque de feutre, en appuyant fortement et, sur le bois, dans le sens des fibres. La surface doit être uniformément satinée et ne plus coller une fois la chaleur de friction dissipée – sinon, lustrer à nouveau le lendemain. Des lustrages répétés dans les semaines suivantes rendent le sol de plus en plus résistant.
Première utilisation	Ménager la surface pendant les trois premières semaines : ne pas poser de tapis à demeure et ne pas la nettoyer à l'eau. S'il faut la couvrir brièvement, utiliser un matériau respirant comme du carton ondulé.
Nettoyage et entretien	Dépoussiérer à l'aspirateur ou au balai. Essuyer au chiffon humide, non mouillé – au maximum 10 ml de Nettoyant neutre TRENA N° 556 pour 10 l d'eau. Enlever les traces de caoutchouc et les salissures tenaces au Diluant SVALOS N° 222, puis lustrer à nouveau. En règle générale, entretenir une fois par an avec la Cire d'abeille GLEIVO N° 315 – sans huiles essentielles N° 317 – ou avec l'Huile-cire BIVOS N° 375 ; plus souvent sur les surfaces très sollicitées.
Rénovation	Nettoyer les zones usées ou abîmées au Nettoyant neutre TRENA N° 556, les poncer si nécessaire et les rehuiler avec l'huile du premier traitement. Appliquer ensuite la Cire spéciale Sols BILO N° 303 avec parcimonie et lustrer.
Remarques	Épaisseur Appliquée trop épaisse, la surface reste collante et se lustre mal. Changer plus souvent de disque et travailler plus finement. Dépôts de cire Un excès de cire à un endroit sèche en une couche blanchâtre. Ramollir généreusement ces zones avec une huile dure comme l'Huile bois ARDVOS N° 266 ou le Scellant huile naturelle KUNOS N° 244, laisser agir 20 minutes et enlever la cire par lustrage. Sols Le sable, l'humidité et la saleté attaquent le plus la couche de cire. Des tapis de propreté aux entrées prolongent nettement sa tenue.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez contacter le service clientèle LIVOS (cf. p. 1).

Septembre 2026